

DEFINITION :

Impression hydrofuge mate incolore pour les substrats poreux neutres ou légèrement alcalins.

DOMAINE D'APPLICATION :

Recommandé pour brique, tuile, pierre naturelle.

Inapproprié sur anciennes peintures, supports non absorbants ou à base de plâtre.

ATOUTS PRODUITS :

- ✓ Hydrophobe : réduit l'absorption d'eau en laissant respirer le support.
- ✓ Effet perlant.
- ✓ Excellente pénétration des supports minéraux.
- ✓ Faible tendance à l'encrassement, retarde l'apparition d'efflorescences.
- ✓ Résistance longue durée aux champignons et moisissures.
- ✓ Finition mate incolore : ne change pas l'aspect du support.
- ✓ Haute résistance aux intempéries et aux UV.
- ✓ Spécial climat équatorial.

SUPPORTS :

Les supports devront être sains, secs et propres ; conformes aux règles de l'art et aux conditions d'applications prévues aux normes en vigueur : **norme NFP 74-201 / DTU 59.1**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Aspect en pot :	Liquide
Teinte:	Blanc
Aspect du film sec :	Mat incolore
Extrait sec en poids :	N.C.
Extrait sec en volume :	N.C.
Point éclair :	> 100°C
Classement feu :	M0
Rendement moyen par couche :	8 à 12 m ² (selon nature et état du support)
Consommation moyenne par couche :	0,08 à 0.12 L/m ²
Séchage (20°C et 65% de HR) :	Hors poussière : 1 heure minimum

MODE D'UTILISATION :

Bien mélanger le produit avant toute application.

Produit prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

Application à la brosse, rouleaux anti-goutte, et pulvérisateur.

Nettoyage du matériel à l'eau immédiatement après utilisation

Sur supports contaminés, utilisation du **NIKKAL NETTOYANT FONGICIDE**.

Application à reflux du **NIKKAL HYDROFUGE MAT INCOLORE** en pulvérisateur, au pistolet airless, à la brosse ou au rouleau anti-goutte.

Laisser sécher 48 heures.

Vérifier l'absorption du support par le test dit de la goutte d'eau.

CONSERVATION :

24 mois en emballage fermé non utilisé. Stockage à l'abri et à des températures inférieures à 35°C.

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT :

Fiche de Données de Sécurité disponible sur le site internet www.nikkal.fr et auprès de la société **NIKKAL PRODUCTIONS**.

CLASSIFICATION :

Classification AFNOR : Famille I, classe 10c



Aucuns composés CMR classe 1 et 2
(Selon arrêté du 30 avril 2009)
(Selon Directive 2004-42/CE)

CONDITIONNEMENT :

0.9L, 3.5L, 15L, 25L, 60L, 200L et 1000L
INCOLORE



Version fiche technique : V2.0

Date de révision : 2 avril 2015